

<b>Popis:</b>	HEMPATEX E.V. PRIMER je nátěrová hmota na bázi speciální pryskyřice, určená pro dočasnou ochranu vysokoteplotního zařízení.
<b>Doporučené použití:</b>	Jako dočasná antikorozní ochrana během skladování a montáže vysokoteplotních zařízení jako jsou potrubí, topné hady a horké ventilací kanály.
<b>Vlastnosti:</b>	Při teplotách v provozu nad 180°C se bude rozkládat. To znamená, že nebude potřeba žádné mechanické odstranění nátěru, což povede k úspoře času a peněz.
<b>Certifikáty / Schválení:</b>	Schváleno na základě směrnice svařovacího testu DVS 0501. (DAST-Richtlinie 006, 20 µm/0.8 mils tloušťky suchého nátěrového filmu)
<b>Dostupnost:</b>	Součástí nabídkového listu. Místní dostupnost proti potvrzení.
<b>FYZIKÁLNÍ ÚDAJE:</b>	
Číslo odstínů/odstíny:	50670/ Červený
Konečný vzhled:	Matný
Objem sušiny, %:	49 ± 1 (DIN 53219)
Teoretická vydatnost:	8.2 m <sup>2</sup> /l [328.8 sq.ft./US gallon] - 60 µm/2.4 mils
Bod vzplanutí:	38 °C [100.4 °F]
Specifická hmotnost:	1.6 kg/litr [13 lbs/US gallon]
Suchý na dotek:	30 minuta/y 20°C
Obsah VOC:	402 g/l [3.3 lbs/US gallon]
Doba skladovatelnosti:	3 roky 25°C/77°F od data výroby. <i>Uvedené fyzikální konstanty jsou nominální hodnoty podle schválených předpisů firmy HEMPEL.</i>
<b>APLIKAČNÍ DETAILY:</b>	
Metoda aplikace:	Bezvzduchové stříkání / Štětec/Váleček
Ředidlo (max. objem):	08080 (5%) / 08080 (5%) / 08080 (5%)
Velikost ústí trysky:	0.013 - 0.017 "
Tlak na trysce	130 bar [1885 psi] (Údaje pro bezvzduchové stříkání jsou doporučené a mohou být přizpůsobeny)
Čištění nářadí:	HEMPEL'S THINNER 08080
Doporučená tloušťka nátěrového filmu, suchá:	60 µm [2.4 mils]
Doporučená tloušťka nátěrového filmu, mokrá:	125 µm [5 mils]
Přetírací interval, min:	viz. POZNÁMKY na druhé straně
Přetírací interval, max:	viz. POZNÁMKY na druhé straně
<b>Bezpečnost:</b>	Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na nálepkách balení, seznamte se s pokyny v bezpečnostních listech výrobku firmy HEMPEL a dodržujte platné bezpečnostní předpisy.

PŘÍPRAVA POVRCHU:	Pečlivě odstraňte olej a mastnotu vhodným detergentem. Soli a jiné nečistoty odstraňte očištěním vysokotlakou čistou vodou. Odstraňte veškerou korozi a uvolněný materiál abrazivním otryskáním, mechanickým očištěním nebo otryskáním vodou na minimálně Sa 1, St 2 (ISO 8501:2007), Wa 1 (ISO 8501-4:2006).
APLIKAČNÍ PODMÍNKY:	Aplikujte pouze na čistý a suchý povrch při teplotě nad rosným bodem, aby nedocházelo ke kondenzaci. Použijte pouze tehdy, kdy aplikace a vytvrzování může probíhat při teplotách nad: 0°C. Maximální relativní vlhkost: 80%, lépe pod 60%. V uzavřených prostorech zajistěte dostatečné větrání během aplikace a schnutí.
NÁSLEDNÝ NÁTĚR:	Žádný.
Poznámky	
Tloušťka nátěrového filmu / ředění:	V závislosti na účelu a oblasti použití může být specifikována jiná tloušťka nátěrového filmu než je uvedena. Tím se změní vydatnost a může být ovlivněna doba zasychání a interval mezi nátěry. Běžný rozsah tlouštěk suchého nátěrového filmu je: 60 µm/2.4 mils až 100 µm/4 mils
Přetírání:	Přetírací intervaly pro naposledy uvedené podmínky: Pokud je maximální přetírací interval překročen, je nezbytné povrch zdrsňit pro zajištění přilnavosti mezi nátěry. Po vystavení vlivům znečištěného prostředí, je nutné před nanášením dalšího nátěru očistit dokonale povrch, opláchnutím vysokotlakou čistou vodou a nechat uschnout.

Nátěrová specifikace nahrazuje přetírací intervaly uvedené v tabulce.

Prostředí	Atmosférické, střední					
	10°C (50°F)		20°C (68°F)		30°C (86°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
HEMPATEX	7 h	None	4 h	None	3 h	None

NR = nedoporučuje se, Ext. = prodloužený int., None = žádný, m = minuty, h = hodiny, d = dny

Poznámka:

**HEMPATEX E.V. PRIMER 19151 Pouze pro profesionální použití.**

VYDAL:

HEMPEL A/S

1915150670

Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dříve.

Vysvětlení, definice a rozsah - viz. dokument "Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků", který je dostupný na [www.hempel.cz](http://www.hempel.cz). Údaje, specifikace, nařízení a doporučení uvedená v tomto údajovém listu vycházejí ze zkušeností získaných za řízených nebo speciálně definovaných okolností. Jejich přesnost, kompletnost nebo vhodnost pro skutečné podmínky jakéhokoli zamýšleného použití není zaručena a musí být stanovena uživatelem.

Výrobky jsou dodávány a jakákoliv technická pomoc je poskytována v souladu se VŠEOBECNÝMI PODMINKAMI PRO PRODEJ, DODÁVKY A SLUŽBY firmy Hempel, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak. Výrobce a prodejce není v žádném rozsahu, nad rámec zde uvedeného, odpovědný za dosažené výsledky, škody, přímá či následná poškození vyplývající z použití výše doporučeného, uvedeného na zadní straně listu či jinde. Výrobní údaje podléhají změnám bez upozornění a jejich platnost bude automaticky ukončena po pěti letech od vydání.