

<b>Popis:</b>	HEMPATEX E.V. PRIMER je náterová hmota na báze špeciálnej živice, určená pre dočasnú ochranu vysokoteplotného zariadenia.
<b>Odporúčané použitie:</b>	Ako dočasná antikorózna ochrana počas skladovania a montáže vysokoteplotných zariadení ako sú potrubia, vykurovacie hady a horúce ventilačné kanály. Po zahriatí sa náterová hmota pomaly rozkladá za mierneho uvoľňovania plynov.
<b>Vlastnosti:</b>	It will decompose when the parts in service reach temperatures above 180°C. This means that no mechanical removal of the paint is needed thereby saving time and money.
<b>Certifikáty / Schválenia:</b>	Schválené podľa pokynov DVS (0501) vzťahujúcich sa na test zvrárania. (DAST-Richtlinie 006, 20 µm/0.8 mils hrúbka suchého filmu)
<b>Dostupnosť:</b>	Súčasťou ponukového listu. Miestna dostupnosť proti potvrdeniu.
<b>FYZIKÁLNE ÚDAJE:</b>	
Číslo odtieňov/odtiene:	50670/ Červený.
Konečný vzhľad:	Matný
Obsah sušiny, %:	49 ± 1 (DIN 53219)
Teoretická výdatnosť:	8.2 m <sup>2</sup> /liter [328.8 sq.ft./US gallon] - 60 µm/2.4 mils
Bod vzplanutia:	38 °C [100.4 °F]
Špecifická hmotnosť:	1.6 kg/liter [13 libry/americký galón]
Suchý na dotyk:	30 min. 20°C
Obsah VOC:	402 g/l [3.3 libry/americký galón]
Doba skladovateľnosti:	3 roky 25°C/77°F od dátumu výroby. <i>Uvedené fyzikálne konštanty sú nominálne hodnoty podľa schválených predpisov firmy Hempel.</i>
<b>ÚDAJE PRE NANÁŠANIE:</b>	
Metóda aplikácie:	Bezvzduchové striekanie / Štetec/Valček
Riedidlo (max. objem):	08080 (5%) / 08080 (5%) / 08080 (5%)
Veľkosť ústia trysky:	0.013 - 0.017 "
Tlak na tryske:	130 bar [1885 psi] (Údaje pre bezvzduchové striekanie sú odporúčané a môžu byť prispôbené)
Čistenie náradia:	HEMPEL'S THINNER 08080
Odporúčaná hrúbka náterového filmu, suchá:	60 µm [2.4 mils]
Odporúčaná hrúbka náterového filmu, mokrá:	125 µm [5 mils]
Pretierací interval, min:	viď. POZNÁMKY na druhej strane
Pretierací interval, max:	viď. POZNÁMKY na druhej strane
<b>Bezpečnosť:</b>	Pri manipulácii postupujte opatrne. Pred a počas použitia dodržiavajte všetky bezpečnostné inštrukcie na nálepkách balení, zoznámte sa s pokynmi v Kartách bezpečnostných údajov výrobkov firmy Hempel a dodržiavajte platné bezpečnostné predpisy.

PRÍPRAVA POVRCHU:	Dôkladne odstráňte olej a masť vhodným detergentom. Soli a iné nečistoty odstráňte omytím vysokotlakou čistou vodou. Akúkoľvek koróziu a uvoľnený materiál odstráňte abrazívnym otryskaním, mechanickým očistením alebo opláchnutím prúdom vody na min. Sa 1, St 2 (ISO 8501:2007), Wa 1 (ISO 8501-4:2006).
APLIKAČNÉ PODMIENKY:	Nanášajte výlučne na suchý a čistý povrch s teplotou vyššou, ako je hodnota rosného bodu, aby nedochádzalo ku kondenzácii. Používajte iba vtedy, ak aplikácia a vytvrdzovanie môže prebiehať pri teplotách nad: 0°C. Maximálna relatívna vlhkosť: 80%, najlepšie však pod 60%. Počas aplikácie a zasychania v uzavretých priestoroch zabezpečte dostatočné vetranie.
NÁSLEDNÝ NÁTER:	Žiadny(e).
Poznámky	
Hrúbka náterového filmu / riedenie:	V závislosti od účelu a oblasti použitia môže byť špecifikovaná iná hrúbka náterového filmu ako je uvedená. Tým sa zmení výdatnosť a môže byť ovplyvnená doba zasychania a interval medzi nátermi. Bežný rozsah hrúbky náterového filmu je: 60 µm/2.4 mils až 100 µm/4 mils
Pretieranie:	Pretieracie intervaly súvisiace s neskoršími expozičnými podmienkami: Pokiaľ je maximálny pretierací interval medzi nátermi prekročený, je potrebné zdrsniť povrch pre zabezpečenie vzájomnej príľnavosti. Po vystavení vplyvom znečisteného prostredia, je nutné pred nanášaním ďalšieho náteru povrch dokonale očistiť opláchnutím vysokotlakou čistou vodou a nechať uschnúť.

Špecifikácia nahrádza akékoľvek orientačné pretieracie intervaly uvedené v tabuľke.

Životné prostredie	Atmosférické, stredné					
Povrchová teplota:	10°C (50°F)		20°C (68°F)		30°C (86°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
HEMPATEX	7 h	None	4 h	None	3 h	None

NR = nedoporučuje sa, Ext. = predĺžený int., m = minúty, h = hodiny, d = dni

Poznámka:

**HEMPATEX E.V. PRIMER 19151 Len pre profesionálne použitie.**

VDALA:

HEMPEL A/S

1915150670

Tento údajový list výrobku nahrádza všetky skôr vydané.

Vysvetlenia, definície a rozsah - vid' Vysvetľujúce poznámky k údajovým listom výrobkov, prístupné na [www.hempel.sk](http://www.hempel.sk). Údaje, špecifikácie, nariadenia a odporúčenia uvedené v tomto údajovom liste vychádzajú zo skúseností získaných za riadených alebo špeciálne definovaných okolností. Ich presnosť, kompletnosť alebo vhodnosť pre skutočné podmienky akéhokoľvek zamýšľaného použitia nie je zaručená a musí byť stanovená Kupujúcim a/alebo Užívateľom.

Výrobky sú dodávané a akákoľvek technická pomoc je poskytovaná v súlade so Všeobecnými podmienkami pre predaj, dodávky a služby firmy Hempel, ak nie je písomne výslovne dohodnuté inak. Výrobca a Predajca nie je v žiadnom rozsahu, nad rámec tu uvedeného, zodpovedný za dosiahnuté výsledky, škody, priame alebo následné poškodenia vyplývajúce z použitia vyššie doporučeného, uvedeného na zadnej strane listu či inde. Výrobné údaje podliehajú zmenám bez upozornenia a ich platnosť bude automaticky ukončená po piatich rokoch od vydania.