

Beskrivelse:	HEMPEL's UNDERWATER PRIMER 26030 er en hurtigtørrende primer med aluminiumsflager til områder under vandlinjen. Til brug som sealer på gammel bundmaling eller som tiecoat oven på epoxy-grundet overflade før bundmaling.
Anbefalet brug:	Velegnet til glasfiber, træ og stål. Til brug på alle områder under vandlinjen, inklusive køl.
Tilgængelighed:	Del af det Europæiske Yacht sortiment.
PRODUKTDATA:	
Kulør-nr./farver:	19000 / Aluminium
Udseende:	Mat
Praktisk volumen tørstof, %:	39 ± 1
Teoretisk strækkeevne:	7.8 m ² /l [312.8 sq.ft./US gallon] - 50 mym
Flammepunkt:	35 °C [95 °F]
Vægtfylde:	1.1 kg/liter [9.6 lbs/US gallon]
Berøringstør:	3 time(r) 20°C 6 time(r) 10°C
VOC-indhold:	476 g/l [3.9 lbs/US gallon]
Holdbarhed:	5 år
	<i>Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.</i>
PÅFØRINGSDATA:	
Påføringsmetode:	Pensel/Rulle/Malepude/Sprøjte
Fortynder (maks.vol.):	HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 (Pensel/Rulle/Malepude): maks.. 20%. HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 (Sprøjte): maks.. 15-20%
Anbefalet dyse:	0.018 - 0.021 "
Min. dysetryk:	200 bar [2900 psi] (Data for luftløs sprøjte er vejledende)
Værktøjsrengøring:	HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111
Tørfilmtykkelse:	50 mym [2 mils]
Vådfilmtykkelse:	125 mym [5 mils]
Overmalingsinterval, min.:	3 time(r) 20°C 6 time(r) 10°C
Overmalingsinterval, maks.:	Ingen
Sikkerhed:	Emballagen er forsynet med advarselmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne).

FORBEHANDLING:	<p>Forberedelse: Sørg altid for, at alle overflader er rene, fri for olie og tørre. Rengør med egnet opløsningsmiddel. Skyl overfladen med ferskvand. Lad overfladen tørre..</p> <p>Ubehandlet overflade: Glasfiber: Slib, og fjern alt støv. Nyt træ: Slib, og fjern alt støv. Forsegl den tørre, rene overflade med en egnet træbeskyttelse. Stål: Salte og anden forurening fjernes ved (højtryks)spuling med ferskvand. Al rust og løst materiale fjernes ved sandblæsning eller mekanisk afrensning. Fjern støv.</p> <p>Grundning: Påfør den angivne HEMPEL's epoxy-primer.</p> <p>Tidligere malet overflade: Slib, rengør og tør overfladen.</p>
PÅFØRINGSBETINGELSER:	<p>Metode: Opplet bare pletter til fuld filmtykkelse, når overfladen ser ud til at være tør. Tidligere malet overflade: Påfør 1 lag af produktet som sealer. Tidligere grundet overflade: Mens tidligere malet overflade stadig er klæbrig, påføres 1 lag af produktet som hæftelag. Træ: Påfør først malingslag af produktet fortyndet med angivne HEMPEL'S THINNER: maks.. 20%. Til slut påføres 2 lag af produktet. Tilsæt fortynder for at lette påføringen, hvis det er nødvendigt.. Overmal med den valgte bundmaling.</p>
PÅFØRINGSBETINGELSER :	<p>Overfladen skal være helt ren og tør før påføring, og overfladetemperaturen skal være over dugpunktet, for at undgå kondensation.</p> <p>Fugtindholdet i træet bør ikke overskride: 16%. Må ikke påføres i direkte sollys. Sørg for ventilation ved svært tilgængelige områder under påføring og tørring.</p>
ANBEFALET RENGØRINGSMIDDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
FOREGÅENDE MALING:	HEMPEL'S SEALER 05991 (til nyt træ), HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551
EFTERFØLGENDE MALING:	HEMPEL'S ANTIFOULING
BEMÆRKNINGER:	
Omrøring:	Produktet omrøres grundigt før brug.
Filmtykkelser/fortynding:	Afhængig af formålet og anvendelsesområdet kan der specificeres i andre lagtykkelser. Dette vil ændre strækkeevnen og kan ændre tørretiden og overmalingsintervallet. Hold fortynderen på et minimum for at sikre, at der opnås en korrekt filmtykkelse. Mængden af fortynder afhænger af påføringsforholdene: temperaturen, ventilation og underlag.
Lagerstabilitet/lagring:	Eksposering for luft og temperaturudsving bør undgås. Undgå direkte sollys. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares ved temperaturer på: 5°C - 35°C.
Overmaling:	Intet maksimalt overmalings interval, men hvis overfladen er blevet kontamineret med olie og forurening, skal den renses omhyggeligt med et egnet rengøringsmiddel, skylles med rent vand og tørre. Slib let, og fjern alt støv inden overmaling.
Bemærk:	HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030
UDGIVET AF:	HEMPEL A/S

2603019000